

Autoスイフト2Kグロス ECO

作業方法

適用する下地	●完全に硬化し、研磨した塗装面 ●プラサフ塗装面		
前処理/脱脂・清掃	① Autoワックスクリーナーマイルド		
塗装方法 塗装用マスクを必ず使用して下さい。	② 主剤：硬化剤 = 5：1（重量比）で混合 Autoスイフト2K硬化剤 ECOを使用	④ 口径 1.3mm 圧力 0.2MPa (2kgf/cm ²)	
	③ AutoウレタンシンナーECOで20～40%希釈 12～14秒/イワタカップNK-2/20℃	⑤ 20℃で20時間以上 被塗物温度60℃で30分の強制乾燥	

塗装作業性及び塗膜性能

項目	性能
塗り肌	良好
塗装作業性	隠べい性良好
付着性(暮盤目2mm巾)	100/100
耐温水性	40℃×10日間 良好
耐ガンリン性	20℃×1時間 異常なし
促進耐候性	SWOM 1000時間 良好

乾燥性データ

温度(℃)	10℃	20℃	30℃	60℃
指触乾燥	20分	15分	10分	—
テープ可能	30時間	20時間	12時間	30分
コンパウンド磨き可能	30時間	20時間	12時間	30分
屋外放置可能	48時間	24時間	18時間	40分

関連法規則表示

項目	Autoスイフト2Kグロス ECO (731ホワイト)	Autoスイフト2K硬化剤 ECO
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	酢酸ブチル 30～40%	酢酸ブチル 50～60% イソシアネート 40～60%

PRTR対象物質(トルエン、キシレンなど)を低減(1%以下)していますので、官公庁への報告義務はありません。(2005年現在)

塗装上の注意

1. 調色にはAutoスイフト2Kグロスの各原色を使用して下さい。
2. 従来のAutoスイフト2K硬化剤及びAutoウレタンシンナーも使用できます。

使用上の注意

引火性 あり **警告** 1. 引火性の液体である。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。 あり


吸入したり皮膚にふれたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- 取扱い上の注意
1. 火気のない場所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮膚にふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、入り巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
- 緊急時の処置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。
- ※詳細な内容が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪 ☎06-6466-6630 ☎554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 - 東京 ☎03-5710-4503 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
 - 小牧(技術) ☎0568-76-5583 ☎485-8516 小牧市三ツ淵字西ノ門878
- 塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641



E-6502.05.9② (AP) (05.6)

Auto スイフト2Kグロス ECO

特長

1. 環境配慮型塗料

PRTR対象物質のトルエン・キシレンを低減しました。
(主剤、硬化剤、シンナー)
非トルエン・キシレン塗料(日本塗料工業会ガイドライン適合品)のため、官公庁への報告義務は必要ありません。

2. 新車レベルの高外観

レベリング性が良く、高鮮映性の仕上がりが得られます。また、微粒化が良く、ミストなじみも良好で肌づくりが容易です。

3. 優れた塗装作業性

エッジのカバーリング(トマリ)が良く、またタレにくく塗りやすい。

4. 安全性

消防法分類では第2石油類に属します。

5. オールラウンド型2K塗料

すべての塗装条件、塗装環境、塗装面積、塗装キャリアに適合します。

容量

- Auto スイフト2Kグロス ECO (731ホワイト) 16kg、3.6L
- Auto スイフト2K硬化剤 ECO 3.6L、0.9L
- Auto ウレタンシンナー ECO (#100、#200、#300、#400) 16L

環境配慮型
(トルエン・キシレン低減タイプ)

高級仕上げ
(肌、ツヤUP)

2石対応型
(安全性向上)

主剤 硬化剤

5:1

